

試驗報告



報告編號：HV-16-01370X

頁數：1 OF 4

報告日期：2016 年 04 月 19 日

育宏國際有限公司

雲林縣斗六市斗工十二路 52 號

我們依照顧客的要求，根據顧客提供的產品敘述如下：

產品名稱：複合實心人造石材

產品顏色：(白)

製造廠商：育宏國際有限公司

備註：除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

我們依照顧客的要求，根據顧客送交之樣品進行試驗結果如下：

委託試驗要求：(依照顧客提供之測試規格進行試驗，詳細內容請參照附頁。)

UV 試驗

試驗結果：

— 如附頁所示 —

收件日期：2016 年 03 月 21 日

試驗日期：2016 年 03 月 21 日 ~ 2016 年 04 月 19 日

報告簽署人

試驗報告



報告編號：HV-16-01370X

頁數：2 OF 4

報告日期：2016年04月19日

UV 試驗

試驗設備：

名稱	廠牌	型號
Accelerated Weathering Tester	Q-PANEL	QUV/SE

實驗室環境條件：

環境溫度：23±2°C
 相對濕度：50±5%RH

試驗方法：

ASTM G154-12a Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials

試驗條件：

燈管：UVA-340
 照射能量：0.89W/m²/nm at 340 nm
 每一循環條件：8小時照光，黑板溫度60°C；4小時冷凝，黑板溫度50°C
 試驗時間：300 小時

試驗結果：

試驗項目	試驗結果		
	A	B	C
UV 試驗	由顧客自行判定	由顧客自行判定	由顧客自行判定

試驗報告



報告編號：HV-16-01370X

頁數：3 OF 4

報告日期：2016年04月19日


試驗照片：




試驗樣品(A)



試驗樣品(B)



試驗樣品(C)



試驗後樣品(A)


試驗報告




報告編號：HV-16-01370X

頁 數：4 OF 4

報告日期：2016 年 04 月 19 日



試驗後樣品(B)



試驗後樣品(C)

----- o O o -----